Technisches Datenblatt

TDB 04.35DAT SAURUS GLUE 100 % UV CLEAR

Produkt

Moderner Klebstoff auf Basis von MS-Polymeren. 100%ige UV- und Frostbeständigkeit, ermöglicht den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Seine wichtigsten Vorteile sind Flexibilität, Stärke und Chamäleon-Effekt.

Eigenschaften

- Chamäleon-Effekt, transparent
- Innen, außen
- Hohe Flexibilität
- Ohne Silikon
- Hohe Haftung auf einer Vielzahl von Baumaterialien, einschließlich nicht saugfähiger Materialien und deren Kombinationen
- Feuchtigkeits- und wasserbeständig
- Nach Aushärtung überstreichbar mit geeigneten Dispersionsfarben (außer Alkydharzen)
- Frostbeständig
- Enthält keine Lösungsmittel
- 100% UV-beständig

Verwendung

- Innen, außen
- Alle transparenten Verklebungen für Reparatur, Wartung, Bau und Installation
- Ideal zum Verkleben von Glaselementen
- Verklebung von wasserdichten Verbindungen im Bauwesen, in der mechanischen Industrie, bei Teilen von Autos, Anhängern, Bussen usw.
- Verklebung von Duschabtrennungen, Möbelbeschlägen, Dekorationselementen, Leisten, Fensterbänken,...
- Verklebung und Abdichtung von Sanitärobjekten
- Für Holz, Beton, Mauerwerk, Metalle, Kunststoffe, Glas im Bauwesen

Verpackung

- Kartusche 290 ml

Farbe

- Transparent

Technische Daten			
Basis	MS-Polymer		
Konsistenz	thixotrope Paste		
Dichte	g/ml	1,01	
Hitzebeständigkeit	°C	-40 / +90	nach Aushärtung

Vertriebsstelle AT: Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, Slowakische Republik
Betriebsadresse: Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, Slowakische Republik,
Firmen-ID. Nr. / IČO: 35740141 UID-Nummer / Umsatzsteuer-ID: SK2020211149
tel: +43 650 671 7655, info@distyk.at, www.distyk.at

Hitzebeständigkeit	°C	-15	Bei Transport
Anwendungstemperatur	°C	+5 / +40	
Geschwindigkeit der Anwendung	g/min	150	bei einer Dicke von 3 mm und einem Druck von 6,3 bar
Erstellungszeit der Oberflächenschicht	min	≈ 10	23 °C / 55 % rel. feucht.
Aushärtungsgeschwindigkeit	mm	2	24 h / 23 °C / 55 % rel. feucht.
Fähigkeit zum Reiben	-	Ja	
Dilatationsfähigkeit	%	± 25	
Verlaufeigenschaft	mm	< 2	ISO 7390
Dehnung	%	250	DIN 53 504
100 % Modul	MPa	1,0	DIN 53 504
Zugfestigkeit	MPa	2,2	DIN 53 504
Shore A-Härte (3 s)	°	38 ± 3	DIN 53 505

Untergrund

Er muss sauber, fest, frei von losen Teilen, Staub, Fett und Öl sein.

Beschränkungen

Es ist nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, weiche Kunststoffe, Teflon, Asphalt, bituminöse Untergründe u. a. m.

Anwendung

Schneiden Sie die Spitze der Patrone nach Bedarf ab. Mit einer mechanischen oder pneumatischen Pistole auspressen. Einseitig auftragen bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C. Mit einer mechanischen Pistole punkt- oder streifenförmig auftragen. Den zu verklebenden Gegenstand aufsetzen und gleichmäßig andrücken. Wenn es aufgrund der Lage, der Abmessungen oder des Gewichts des Objekts erforderlich ist, dieses zu fixieren, empfehlen wir, dies bis zum Aushärten zu tun.

Reinigung

Material: sofort mit technischem Benzin / FEUCHTEN REINIGUNGSTÜCHER EXTRA STARK
Hände: Wasser und Seife, reparierende Handcreme / FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER EXTRA STARK

Sicherheit

Siehe "Sicherheitsdatenblatt"

Update

Aktualisiert am
Hergestellt am 02.01.2024

Das Produkt steht unter Garantie und entspricht den Spezifikationen. Die zur Verfügung gestellten Informationen und Daten beruhen auf objektiven Tests, unserer Erfahrung und Forschung und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Dennoch kann das Unternehmen weder die verschiedenen Anwendungsbereiche kennen, noch weiß es, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt angewandt wird, noch kennt es die angewandten Methoden der Anwendung. Die gegebenen Informationen sind allgemeiner Natur. Es liegt in der Verantwortung jedes Anwenders, sich durch eigene Tests von der Eignung für die Anwendung zu überzeugen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Vertriebsstelle AT: Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, Slowakische Republik
Betriebsadresse: Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, Slowakische Republik,
Firmen-ID. Nr. / IČO: 35740141 UID-Nummer / Umsatzsteuer-ID: SK2020211149
tel: +43 650 671 7655, info@distyk.at, www.distyk.at